

# 彈性體

## BR（聚丁二烯橡膠）

### ■特徵

#### JSR BR01

單一使用亦能有優異加工性能的化合物。

#### JSR T700

分子量分佈窄於 BR01 的規格。

#### JSR BR51

T700 的低門尼規格、具有優異的加工性能。

#### JSR BR730

T700 的高門尼規格、具有優異的耐磨損性和反撥彈性。

品種	安定劑	Cis 1,4 含量 (%)	門尼粘度 ML1+4 (100°C)	比重	用途
JSR BR01	NS	95	45	0.9	輪胎、傳動帶、軟管、鞋類、塗層織物、工業用品等
JSR T700	NS	95	42	0.9	輪胎、傳動帶
JSR BR51	NS	95	38	0.9	輪胎
JSR BR730	NS	95	55	0.9	輪胎、運動器材用品

## 聯繫我們

營業一部 裘以凡

103 台北市承德路三段 246 號 6F

TEL : 886-2-2586-2468@369 FAX : 886-2-2585-7469

<Products>

- 通用合成橡膠