

彈性體

乙丙橡膠 (EPR)

■特徵

JSR EP 因為聚合物分子主鏈中不具有雙鍵，具有優異的性能，尤其是耐熱性，耐臭氧性，耐氣候性。

內容廣泛的乙烯和門尼粘度分類的，選擇最適合的產品。

在分子鏈中，因不具有雙鍵，具有優異的耐熱性能，耐化學品。

優良的耐水蒸氣性，低溫性能，電氣性能，此外，因為它可以被高填充。可廣泛的應用在汽車部件中，如輪胎、皮帶、軟管、防水油布、窗條等。

<EPM>

品種	門尼粘度 ML1+4 (100°C)	C2 (%)	第三成份	第三成份 (wt%)	伸展油 (PHR)	特徵	用途
JSR EP11	40	52	—	—	—	低門尼粘度，低乙烯類	耐熱帶，電線，和其他耐熱產品

<低 ENB 型號>

品種	門尼粘度 ML1+4 (125°C)	C2 (%)	第三成份	第三成份 (wt%)	伸展油 (PHR)	特徵	用途
JSR EP43	28	56	ENB	1.5	—	低門尼，低 ENB 含量的類型	內胎混合，防水油布，塗層織物。
JSR EP93	31	55	ENB	2.7	—	良好的耐老化性	

<中 ENB 型號>

品種	門尼粘度 ML1+4 (125°C)	C2 (%)	第三成份	第三成份 (wt%)	伸展油 (PHR)	特徵	用途
----	--------------------------	-----------	------	---------------	--------------	----	----

JSR EP21	26	61	ENB	5.8	—	低充填良押出性	電線、電纜、窗條、押出製品、自動車部品
JSR EP22	27	54	ENB	4.5	—	EP24 的低門尼型號	各種汽車配件，軟管，工業產品
JSR EP24	42	54	ENB	4.5	—	低門尼、中 ENB 含量的代表	
JSR EP25	63	59	ENB	5.1	—	高速加硫性、高充填良押出	各種汽車零部件，各種押出製品
JSR EP27	70	54	ENB	4.5	—	高門尼、中 ENB 含量的代表	各種汽車配件，軟管，工業產品
JSR EP51	23	67	ENB	5.8	—	低充填良高速押出	電線、電纜、押出製品
JSR EP57F	58	66	ENB	4.5	—	高粘度、高乙烯型號的代表	散熱器軟管，加熱器軟管和其他押出製品
JSR EP57C	58	66	ENB	4.5	—	EP57F 的 Clam 型號	
JSR EP103AF	91	59	ENB	4.5	—	高充填良低溫特性	窗條、其他押出製品

<高 ENB 型號>

品種	門尼粘度 ML1+4 (125°C)	C2 (%)	第三成份	第三成份 (wt%)	伸展油 (PHR)	特徵	用途
JSR EP33	28	52	ENB	8.1	—	門尼、高 ENB 含量的代表	白面側條覆蓋條、海綿、窗條、填料
JSR EP35	56	52	ENB	8.1	—	門尼、高 ENB 含量的代表	

JSR EP65	48	54	ENB	9	—	EP35 的加工性改良 型號	
-------------	----	----	-----	---	---	-------------------	--

<油展 EPDM ENB 型號>

品種	門尼粘度 ML1+4 (125°C)	C2 (%)	第三成份	第三成份 (wt%)	伸展油 (PHR)	特徵	用途
JSR EP96	61	66	ENB	5.8	50	高充填油展 EPDM	窗條、海綿、防振橡 膠、耐熱軟管
JSR EP98	69	66	ENB	4.5	75	超充填油展 EPDM	

聯繫我們

營業一部 裘以凡

103 台北市承德路三段 246 號 6F

TEL : 886-2-2586-2468@369 FAX : 886-2-2585-7469

<Products>

- 特殊合成橡膠