

彈性體

IIR (丁基橡膠)

■特徴

JSR BUTYL065 優異的耐候性、耐臭氧性和耐化學性。

JSR BUTYL268 優異的低透氣性、耐熱性。

JSR BUTYL365 優異的耐熱性、耐化學性。

JSR CHLOROBUTYL1066 氯化丁基橡膠。

JSR CHLOROBUTYL1068 氯化丁基橡膠。

JSR BROMOBUTYL2244 溴化丁基橡膠。

JSR BROMOBUTYL2255 溴化丁基橡膠。

品種	安定剤	不飽和度 (Mole %)	鹵素含量 (%)	門尼粘度 ML1+8 (125°C)	比重	用途
JSR BUTYL 065	NS	0.8	-	32	0.92	電線、電纜、粘合劑、建 材、密封材料
JSR BUTYL 268	NS	1.5	-	51	0.92	內胎、氣囊、粘合劑
JSR BUTYL 365	NS	2	-	33	0.92	汽車零件、氣囊、耐熱軟 管、內襯
JSR CHLOROBUTYL 1066	NS	-	Cl 1.2	38	0.92	內管、內襯、汽車配件、 電線、工業產品
JSR CHLOROBUTYL 1068	NS	-	Cl 1.2	50	0.92	
JSR BROMOBUTYL 2244	NS	-	Br 2	46	0.93	
JSR BROMOBUTYL 2255	NS	-	Br 2	46	0.93	

營業一部 裘以凡

103 台北市承德路三段 246 號 6F

TEL : 886-2-2586-2468@369 FAX : 886-2-2585-7469

<Products>

- 特殊合成橡膠