

彈性體

IR (異戊橡膠)

品種	安定劑	Cis1,4 結合 (%)	門尼粘度 ML1+4 (100°C)	色相	比重	用途
JSR IR2200	NS	98	82	明白色	0.92	輪胎、膠帶、各類工業產品、鞋類、膠粘劑、橡膠線、橡膠帶。

聯繫我們

營業一部 裘以凡

103 台北市承德路三段 246 號 6F

TEL : 886-2-2586-2468@369 FAX : 886-2-2585-7469

<Products>

- 通用合成橡膠