

熱塑性彈性體 (TPE)

JSR DYNARON (氫化聚合物)

型號	苯乙烯含量 (%)	MFR (g/10分) 230°C、21.2N	比重	用途	形状*
JSR DYNARON1320P	10	3.5	0.89	樹脂改性劑	P
JSR DYNARON1321P	10	10	0.89	樹脂改性劑	P
JSR DYNARON2324P	16	10	0.90	樹脂改性劑	P
JSR DYNARON4600P	20	5.5	0.91	樹脂改性劑	P
JSR DYNARON6100P	0	0.6	0.87	樹脂改性劑	P
JSR DYNARON6200P	0	2.5	0.88	樹脂改性劑/相容劑	P
JSR DYNARON6201B	0	0.5	0.88	複合用	Ç
JSR DYNARON8600P	15	30	0.90	樹脂改性劑	P
JSR DYNARON8601P	15	4.0	0.89	樹脂改性劑	P
JSR DYNARON8903P	35	10	0.92	樹脂改性劑	P
JSR DYNARON9901P	53	3.3	0.97	樹脂改性劑/相容劑	P
JSR DYNARON4630P	5	3.0	0.91	樹脂改性劑/相容劑	P
JSR DYNARON8630P	15	15	0.89	樹脂改性劑/相容劑	P

* P = B = 屑顆粒

營業一部 裘以凡

103 台北市承德路三段 246 號 6F

TEL : 886-2-2586-2468@369 FAX : 886-2-2585-7469

<Products>

- 氫化聚合物