

## 熱塑性彈性體 (TPE)

### JSR RB (熱塑性彈性體/聚丁二烯)

品種	1.2 結合 (%)	MFR( g/10 分) 150°C、21.2N	融点 (°C)	比重	用途	形状*
JSR RB810	90	3	71	0.90	工業產品、熔融袋、各種海綿製品、樹脂改性劑	P
JSR RB820	92	3	95	0.91	各種鞋底、工業製品、熔融袋、薄膜、片材、軟管、海綿製品	P
JSR RB830	93	3	105	0.91	各種鞋底、工業製品、熔融袋、薄膜、片材、軟管、海綿製品	P
JSR RB840	94	9	126	0.91	各種鞋底、工業製品	P

\* P = 顆粒

### 聯繫我們

營業一部 裘以凡

103 台北市承德路三段 246 號 6F

TEL : 886-2-2586-2468@369 FAX : 886-2-2585-7469

<Products>

- 熱塑性彈性體