

## 熱塑性彈性體 (TPE)

### JSR SIS (苯乙烯-異戊二烯類熱塑性彈性體)

型號	苯乙烯含量 (%)	MFR (g/10分) 230°C、21.2N	比重	用途	形狀*
JSR SIS5002	22/78	7	0.92	膠粘劑	Ç
JSR SIS5229	15/85	11	0.92		C, P
JSR SIS5250	20/80	8.5	0.92		P
JSR SIS5405	15/85	20	0.92		P
JSR SIS5505	16/84	8	0.92		P

\* P = C = 屑顆粒

### 聯繫我們

營業一部 裘以凡

103 台北市承德路三段 246 號 6F

TEL : 886-2-2586-2468@369 FAX : 886-2-2585-7469

<Products>

- 熱塑性彈性體