

熱塑性彈性體 (TPE)

JSR TR (苯乙烯-丁二烯熱塑性彈性體)

品種	ST/BD 比 (%)	伸展油 (phr)	MFR(g/10 分) 200°C、49.0N	比重	用途	形狀*
JSR TR1086	45/55	50	10	0.96	軟製品、如各種鞋底、工業用品， 休閒用品、日常雜項物品和玩具	P
JSR TR1600	32/68	45	19	0.94		P
JSR TR2000	40/60	-	13	0.96	樹脂改性劑、粘合劑	P
JSR TR2001	40/60	-	13	0.96	瀝青改性劑、粘合劑	P, C
JSR TR2003	43/57	-	18	0.96	樹脂改性劑、粘合劑	P
JSR TR2250	52/48	-	4.0	0.98	樹脂改性劑	P
JSR TR2500	35/65	-	12	0.92	膠粘劑	P
JSR TR2601	30/70	-	<1	0.94	瀝青改性劑	C, K
JSR TR2630	32/68	-	2.2	0.94		Ç
JSR TR2787	30/70	-	6	0.94		Ç
JSR TR2827	24/76	-	11	0.94	膠粘劑	P

* P = 顆粒, C = 屑, K = 粉

聯繫我們

營業一部 裘以凡

103 台北市承德路三段 246 號 6F

TEL : 886-2-2586-2468@369 FAX : 886-2-2585-7469

<Products>

- 熱塑性彈性體