

# 彈性體

## NBR（丁腈橡膠）

### ■特徴

丁腈橡膠是丙烯腈-丁二烯共聚物，具有非常好的耐油性。

被廣泛應用於汽車零部件和工業產品。

- ・優異的耐油性和耐汽油性。
- ・優良的加工性，可容易硫化。
- ・優良的硫化性能。
- ・通過丙烯腈含量規格差異可廣泛的滿足物性要求。

### <極高丙烯腈>

品種	安定劑	結合 丙烯腈含量 (%)	門尼粘度 ML1+4 (100°C)	比重	特徴	用途
JSR N215SL	NS	48	45	1.01	耐燃料油性、耐油性、易加工性	油封、密封墊、密封件、各種軟管

### <高丙烯腈>

品種	安定劑	結合 丙烯腈含量 (%)	門尼粘度 ML1+4 (100°C)	比重	特徴	用途
JSR N222L	SS	43	45	1.00	易加工性、耐氣體透過性、耐金型污染性	各種填料、燃油系統軟管、Freon 軟管
JSR N222SH	NS	43	85	1.00	低流動性、耐金型污染性	
JSR N220S	NS	41	56	1.00	代表的高丁腈 NBR	填料、墊圈、軟管、PVC 共混物、接着劑
JSR N220SH	S	41	80	1.00	N220S の高門尼型號	
JSR N224SH	NS	37	70	0.98	耐金型污染性、快速加硫	

<中高丙烯腈>

品種	安定剤	結合 丙烯腈含量 (%)	門尼粘度 ML1+4 (100℃)	比重	特徴	用途
JSR N230SV	NS	35	32	0.98	N230SL の低門尼型 號、高流動性	墊片、墊圈、軟管、PVC 共混物、接着剤
JSR N230SL	NS	35	42	0.98	N230S の低門尼型號、 易加工性	
JSR N230S	NS	35	56	0.98	中高丁腈 NBR 的代表	
JSR N238H	SS	35	77	0.98	高門尼型號、沖壓成 型、低不良率	墊片、O 型圈、油封、 橡膠板產品
JSR N232S	NS	35	56	0.98	耐水性、耐金屬腐蝕性	O 型圈、油封、橡膠膠 輥等
JSR N232SH	NS	35	77	0.98	N232S の高門尼型號	
JSR N235S	NS	36	65	0.98	低溶液粘度、耐水性、 耐金屬腐蝕性	
JSR N236H	SS	32	72	0.97	N237H 的低丁腈型號	O 型圈、膜片
JSR N239SV	NS	34	30	0.98	易加工性、耐油性、耐 寒性等平衡性良好	墊片、墊圈、軟管
JSR N231L	SS	34	45	0.98	N231H 的低門尼型號	耐熱墊片、工業產品、 軟管、膠粘劑、樹脂改 性劑
JSR N237	SS	34	56	0.98	N237H 的低門尼型號	

JSR N237H	SS	34	72	0.98	快速加硫、耐金型汚染性、耐熱性	
JSR N230SH	NS	35	85	0.98	高填充，溶解性良好	接着剤等

<中丙烯腈>

品種	安定剤	結合 丙烯腈含量 (%)	門尼粘度 ML1+4 (100℃)	比重	特徴	用途
JSR N241	SS	29	56	0.96	耐金型汚染性	油封、密封墊圈、隔膜、軟管
JSR N241H	SS	29	75	0.96	N241 の高門尼型號	
JSR N240S	NS	26	56	0.96	耐寒性、反撥彈性良好	墊片、墊圈、軟管、膠輥

<低丙烯腈>

品種	安定剤	結合 丙烯腈含量 (%)	門尼粘度 ML1+4 (100℃)	比重	特徴	用途
JSR N250S	NS	20	63	0.94	耐水性、耐金属腐食性	各種工業用品、航空機用部品
JSR N250SL	NS	20	43	0.94	N250S の低ムーニータイプ	
JSR N260S	NS	15	62	0.94	超耐寒性、耐水性	

<耐熱規格>

品種	安定劑	結合 丙烯腈含量 (%)	門尼粘度 ML1+4 (100°C)	比重	特徵	用途
JSR N520	S	41	51	1.00	N530 的高丁腈型號	墊片、墊圈、機械密封 件、隔膜、燃料軟管
JSR N530	S	35	52	0.98	耐油・耐熱性良好	
JSR N640H	SS	25	70	0.99	丙烯酸酯變性 NBR	墊片、墊圈、油封、隔 膜
JSR N640	SS	25	50	0.99	丙烯酸酯變性 NBR	

<特殊規格>

品種	安定劑	結合 丙烯腈含量 (%)	門尼粘度 ML1+4 (100°C)	比重	特徵	用途
JSR N202S	NS	40	60	1.00	部分交聯型、PVC 改質 用	樹脂改質、板材、皮 革、薄膜、鞋類
JSR N210S	NS	30	58	0.97	部分交聯型，表面平滑 度良好	
JSR N211SL	NS	32	32	0.98	含有 DOP 50phr，表面 的分散性，良好的物理 性能	工業產品、各種軟管、 電纜護套

<粉末丁腈>

品種	安定劑	結合 丙烯腈含量 (%)	門尼粘度 ML1+4 (100℃)	比重	特徵	用途
JSR PN20HA	NS	高	—	1.08	N220SH 的粉末品	樹脂改質
JSR PN30A	NS	中高	—	1.06	N230S 的粉末品	

<液狀丁腈>

品種	安定劑	結合 丙烯腈含量 (%)	門尼粘度 ML1+4 (100 ℃)	比重	特徵	用途
JSR N280	NS	32	—	0.98	中高丁腈橡膠的液狀 品	NV 改質材、高分子可 塑劑、加工助劑

## 聯繫我們

營業一部 裘以凡

103 台北市承德路三段 246 號 6F

TEL : 886-2-2586-2468@369 FAX : 886-2-2585-7469

## <Products>

- 特殊合成橡膠