

乳胶

PCL(纸张/涂料乳胶)

■性質・型號

型號	代表性質						乳液的類型
	固成份 (%)	pH 值	BF 粘度 * (mPa · s)	玻璃转化温度 (Tg) (°C)	粒徑 nm	表面张力 (MN / M)	
0695	50	8	120	-4	160	51	羧基改性型
0696	48	7.7	90	-12	170	55	羧基改性型
0561	69	10.3	440	-63	700	32	-
0589	50	9.3	60	0	220	38	-
0602	52	11.5	40	40	180	35	高苯乙烯含量型
2108	40	11.0	45	-66	80	58	-
0533	50	8.3	390	-20	105	34	羧基改性型
0545	54	8	250	-31	120	54	羧基改性型
0548	50.5	7.9	160	-49	95	49	羧基改性型
0568	50	8	220	-23	115	58	羧基改性型
0569	48	8.7	240	-4	90	58	羧基改性型
0573	48	7.5	60	-9	225	60	羧基改性型
0597C	48	8.2	175	28	125	40	羧基改性型

* : 60RPM : 粘度測量条件

■用途例

型號	紙加工				泡綿	輪胎帘 子布	地毯	纖維/ 不織布	膠粘劑	土木 /建材
	板	捲筒 膠印	紙板	特殊紙 張						
0695		◎								
0696	◎		○	○						
0561					◎		○		○	○
0589									○	◎
0602					◎		◎		○	
2108						◎			○	
0533							◎	◎	○	
0545							◎	◎	○	
0548							◎	◎	○	
0568							◎	◎	○	
0569							◎	◎	○	
0573							◎	◎	○	
0597C							◎	◎	○	

聯繫我們

營業一部 裘以凡

103 台北市承德路三段 246 號 6F

TEL : 886-2-2586-2468@369 FAX : 886-2-2585-7469

<Products>

- 乳液