

乳 膠

ROADEX®(瀝青路面的改質 ROADEX®)

■特徵

低指數

瀝青改質用，特別是对耐磨性和防滑等鋪裝使用。

低指數 U-II

改善瀝青改性劑的流動阻力的類型。也可用于通過改變添加量優於 I 型的使用。

低指數 HS

瀝青改質用於排水性鋪裝（H 型鋪裝）。

低指數 KII

瀝青乳劑的添加時，可以被用於粘性塗層。（陽離子）

■性質・型號

型號	代表性質						乳液的類型
	固成份 (%)	pH 值	BF 粘度* (mPa·s)	玻璃轉化溫度(Tg) (°C)	類型	種類	
低指數	50	10.5	120	-50	SBR	聚合物改質型	-
低指數 U-II	50	10.0	50	-50	SBR	聚合物改質 I・II 型兼用	羧基改性型
低指數 HS	50	9.9	1000	-55	SBS 再乳化	聚合物改質 H 型	-
低指數 KII	50	10.0	300	-50	SBR	改性瀝青乳劑	-

*：60RPM：粘度測量條件

聯繫我們

營業一部 裘以凡

<Products>

103 台北市承德路三段 246 號 6F

- 乳液

TEL：886-2-2586-2468@369 FAX：886-2-2585-7469