

彈性體

S-SBR（溶液聚合苯乙烯-丁二烯橡膠）

■特徵

JSR SL552

非充油型、中乙烯基規格。

具有良好的抗滾動阻力，抗濕滑性和耐磨耗性的性能。

JSR SL563

非充油型、高乙烯基規格。

優良的抗濕滑性能表現。

品種	結合 苯乙烯 (%)	門尼粘度 ML1+4 (100°C)	乙烯基 含量 (%)	比重	用途
JSR SL552	23.5	55	33.5	0.94	輪胎、防振橡膠、工業用品、鞋類等
JSR SL563	20	74	55.5	0.93	輪胎、防振橡膠、工業用品、鞋類等

聯繫我們

營業一部 裘以凡

103 台北市承德路三段 246 號 6F

TEL : 886-2-2586-2468@369 FAX : 886-2-2585-7469

<Products>

- 通用合成橡膠